

Technický list

DM 15/9



Leier

Durisol®



Normálna tvarovka

Univerzálna tvarovka



Technické parametre:

Rozmery			
Dĺžka	cm		50
Hrúbka	cm		15
Výška	cm		25
Hmotnosť cca.	kg/ks		6
Tepelno - izolačné vlastnosti			
Tepelný odpor, neomietnutá stena	R	m ² K/W	0,66
Súčiniteľ prechodu tepla, vnútorná stena obojustranne omietnutá sádrovou omietkou	U	W/m ² K	1,03
Súčiniteľ prechodu tepla, obvodová stena vnútorná sádrová omietka+vonkajšia VC omietka	U	W/m ² K	1,14
Vzduchová nepriezvučnosť			
omietnutá stena	Rw	dB	52
Statika			
Hrúbka betónového jadra	cm		9
Plocha betónového jadra	cm ² /bm		601
Požiarňá odolnosť			
Požiarňá odolnosť neomietnutej steny	REI		180
Spotreba			
Tvarovky	ks/m ²		8
Betón	l/m ²		76
Výstuž	kg/m ²		0,25
Pracnosť			
v závislosti od zložitosti konštrukcie	hod./m ²		ca. 0,5 - 0,7

Durisol - tvarovka

DM 15/9

pre všetky nenosné priečky
a výplňové konštrukcie

Základné pokyny k realizácii stavieb
z tvaroviek Durisol nájdete
v našom pracovnom návode.
Dodržiavaním týchto pokynov
dosiahnete optimálny výsledok.



Leier Baustoffe SK, s.r.o.

Leier

Sídlo firmy
Johannesgasse 46
A - 7312 Horitschon
Tel: +43 2610 42375 - 0
Fax: +43 2610 42375 - 0
mail: international@leier.at

závod Bratislava
Pribilinská 3
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 431 91 751
Fax: +421 2 436 42 044
mail: leier@leier.sk