

# Technický list DMi 17/12



Leier

Durisol®



## Normálna tvarovka

## Univerzálna tvarovka



## Technické parametre:

Rozmery			
Dĺžka	cm		50
Hrúbka	cm		17
Výška	cm		25
Hmotnosť cca.	kg/ks		9
Tepelno - izolačné vlastnosti			
Tepelný odpor, neomietnutá stena	<b>R</b>	m <sup>2</sup> K/W	0,63
Súčiniteľ prechodu tepla, vnútorná stena omietnutá + teplená izolácia	<b>U</b>	W/m <sup>2</sup> K	0,54
Súčiniteľ prechodu tepla, obvodová stena vnútorná om. sádrová + vonkajšia om. VC	<b>U</b>	W/m <sup>2</sup> K	1,18
Vzduchová nepriezvučnosť			
Omietnutá stena	<b>Rw</b>	dB	56
Omietnutá stena + zvuková izolácia	<b>Rw</b>	dB	63
Sendvičová stena 2x DMi 17/12 + zvuková izol.	<b>Rw</b>	dB	73
Statika			
Hrúbka betónového jadra	cm		12
Plocha betónového jadra	cm <sup>2</sup> /bm		758
Požiarňá odolnosť			
Požiarňá odolnosť neomietnutej steny	REI		180
Spotreba			
Tvarovky	ks/m <sup>2</sup>		8
Betón	l/m <sup>2</sup>		94
Výstuž	kg/m <sup>2</sup>		0,25
Pracnosť			
v závislosti od zložitosti	hod./m <sup>2</sup>		ca. 0,5 - 0,7

## Durisol - tvarovka DMi 17/12

pre všetky nosné steny.

Možné použiť ako obvodovú stenu so zateplením, vnútornú stenu na oddelenie schodiska od obytných priestorov, medzibytové priečky a ako sendvičové steny na oddelenie bytových jednotiek pri radovej zástavbe.

Základné pokyny k realizácii stavieb z tvaroviek Durisol nájdete v našom pracovnom návode. Dodržiavaním týchto pokynov dosiahnete optimálny výsledok.



Leier Baustoffe SK, s.r.o.

Leier

Sídlo firmy  
Johannesgasse 46  
A - 7312 Horitschon  
Tel: +43 2610 42375 - 0  
Fax: +43 2610 42375 - 0  
mail: international@leier.at

závod Bratislava  
Pribilinská 3  
831 04 Bratislava  
Tel: +421 2 431 91 751  
Fax: +421 2 436 42 044  
mail: leier@leier.sk