

Technický list


DMi 20/13

Leier


Durisol®




Normálna tvarovka



Univerzálna tvarovka



Rohová tvarovka



Technické parametre:

Rozmery			
Dĺžka	cm		50
Hrúbka	cm		20
Výška	cm		25
Hmotnosť cca.	kg/ks		11
Tepelno - izolačné vlastnosti			
Tepelný odpor, neomietnutá stena	R	m ² K/W	0,75
Súčiniteľ prechodu tepla, vnútorná stena obojstranne omietnutá sádrovou omietkou	U	W/m ² K	0,95
Súčiniteľ prechodu tepla, obvodová stena vnútorná om. Sádrová + vonkajšia om. VC	U	W/m ² K	1,04
Vzduchová nepriezvučnosť			
omietnutá stena	R _w	dB	56
omietnutá stena + zvuková izolácia	R _w	dB	66
Statika			
Hrúbka betónového jadra	cm		13
Plocha betónového jadra	cm ² /bm		804
Požiarná odolnosť			
Požiarná odolnosť neomietnutej steny	REI		180
Spotreba			
Tvarovky	ks/m ²		8
Betón	l/m ²		105
Výstuž	kg/m ²		0,25
Pracnosť			
v závislosti od zložitosti	hod./m ²		ca. 0,5 - 0,7

Durisol - tvarovka

DMi 20/13

pre všetky nosné steny.

Možné použiť ako obvodovú stenu so zateplením, vnútornú stenu na oddelenie schodiska od obytných priestorov, medzibytové priečky a ako sendvičové steny na oddelenie bytových jednotiek pri radovej zástavbe.

Základné pokyny k realizácii stavieb z tvaroviek Durisol nájdete v našom pracovnom návode. Dodržiavaním týchto pokynov dosiahnete optimálny výsledok.



Leier Baustoffe SK, s.r.o.

Leier

Sídlo firmy
Johannesgasse 46
A - 7312 Horitschon
Tel: +43 2610 42375 - 0
Fax: +43 2610 42375 - 0
mail: international@leier.at

závod Bratislava
Pribilinská 3
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 431 91 751
Fax: +421 2 436 42 044
mail: leier@leier.sk