



Technický list



DMi 25/18



Normálna tvarovka



Univerzálna tvarovka



Technické parametre:

Rozmery			
Dĺžka	cm		50
Hrúbka	cm		25
Výška	cm		25
Hmotnosť cca.	kg/ks.		12
Tepelno - izolačné vlastnosti			
Tepelný odpor, neomietnutá stena	R	m ² K/W	0,83
Súčiniteľ prechodu tepla, vnútorná stena obojustranne omietnutá sádrovou omietkou	U	W/m ² K	0,87
Súčiniteľ prechodu tepla, obvodová stena vnútorná om. Sádrová + vonkajšia om. VC	U	W/m ² K	0,96
Vzduchová nepriezvučnosť			
neomietnutá stena	Rw	dB	63
Statika			
Hrúbka betónového jadra	cm		18
Plocha betónového jadra	cm ² /bm		1139
Požiarňá odolnosť			
Požiarňá odolnosť neomietnutej steny		REI	180
Spotreba			
Tvarovky	ks/m ²		8
Betón	l/m ²		145
Výstuž	kg/m ²		0,25
Pracnosť			
v závislosti od zložitosti	hod./m ²		ca. 0,5 - 0,7

Durisol - Mantelstein

DMi 25/18

pre všetky nosné steny.
Možné použiť ako obvodovú stenu so zateplením, vnútornú stenu na oddelenie schodiska od obytných priestorov a ako medzibytové priečky.

Základné pokyny k realizácii stavieb z tvaroviek Durisol nájdete v našom pracovnom návode. Dodržiavaním týchto pokynov dosiahnete optimálny výsledok.



Leier Baustoffe SK, s.r.o

Sídlo firmy
Johannesgasse 46
A - 7312 Horitschon
Tel: +43 2610 42375 - 0
Fax: +43 2610 42375 - 0
mail: international@leier.at

závod Bratislava
Pribilinská 3
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 431 91 751
Fax: +421 2 436 42 044
mail: leier@leier.sk