



Technický list



DSi 30/20



Normálna tvarovka



Univerzálna tvarovka



Technické parametre:

Rozmery			
Dĺžka	cm		50
Hrúbka	cm		30
Výška	cm		25
Hmotnosť cca.	kg/ks		11
Tepelno - izolačné vlastnosti			
Tepelný odpor, neomietnutá stena	R	m ² K/W	1,27
Súčiniteľ prechodu tepla, vnútorná stena obojustranne omietnutá sádrovou omietkou	U	W/m ² K	0,63
Súčiniteľ prechodu tepla, obvodová stena vnútorná om. Sádrová + vonkajšia om. VC	U	W/m ² K	0,67
Vzduchová nepriezvučnosť			
omietnutá stena	Rw	dB	61
Statika			
Hrúbka betónového jadra	cm		20
Plocha betónového jadra	cm ² /lfm		1275
Požiarňá odolnosť			
Požiarňá odolnosť neomietnutej steny		REI	180
Spotreba			
Tvarovky	ks/m ²		8
Betón	l/m ²		153
Výstuž	kg/m ²		0,25
Pracnosť			
v závislosti od zložitosti	hod./m ²		ca. 0,5 - 0,7

Durisol - tvarovka

DSi 30/20

pre všetky nosné steny.

Použitie ako obv. steny so zateplením, v interiéri na medzibytové steny bez dodatočnej akustickej izolácie.

Základné pokyny k realizácii stavieb z tvaroviek Durisol nájdete v našom pracovnom návode. Dodržiavaním týchto pokynov dosiahnete optimálny výsledok.



Leier Baustoffe SK, s.r.o.

Sídlo firmy
Johannesgasse 46
A - 7312 Horitschon
Tel: +43 2610 42375 - 0
Fax: +43 2610 42375 - 0
mail: international@leier.at

závod Bratislava
Pribilinská 3
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 431 91 751
Fax: +421 2 436 42 044
mail: leier@leier.sk